



زنولیت CaA-U (اصلاح شده) غربال مولکولی 5A

کاربردهای اصلی:

- پالایش گازهای طبیعی و همراه نفت از ترکیبات گوگردی، دی‌اکسید کربن و مرکاپتان‌ها؛
- پالایش گازهای محافظ جوش و تولید گازهای محافظ در متالورژی؛
- عصاره‌گیری و پالایش پارافین‌های نرمال که به عنوان خوراک در تولید شوینده‌ها و اجزای پروتئین-ویتامین استفاده می‌شوند
- تفکیک مخلوط‌های الفین و هیدروکربن‌های پارافین؛
- پالایش عامل‌های سمی از گاز در واحدهای بازیافت زباله.

تولید شده مطابق با مشخصات فنی 97-05766557-004-2163

چهارلبه ای		سه لبه ای		اکسترودیت		ظاهر
پارامترهای واقعی	استاندارد مطابق با مشخصات فنی	پارامترهای واقعی	استاندارد مطابق با مشخصات فنی	پارامترهای واقعی	استاندارد مطابق با مشخصات فنی	مشخصات
0.9±0.68	≥0.68	0.9±0.68	≥0.68	0.9±0.68	≥0.68	چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب
0.3±2.9 0.2±1.6		0.3±2.9 0.2±1.6		0.3±2.9 0.2±1.6		اندازه گرانول‌ها، میلی متر
2.5±1.8	نه کمتر از 1.8	2.5±1.8	نه کمتر از 1.8	2.5±1.8	نه کمتر از 1.8	تاب گسیختگی، کیلوگرم/میلی متر مربع
142±127 147±129	نه کمتر از 127 129	140±125 142±127	نه کمتر از 125 127	130±120 140±130	نه کمتر از 110 112	ظرفیت دینامیک آب، میلی گرم/سانتی متر مکعب برای گرانول‌ها، میلی متر Ø 2.9±0.3 Ø 1.6±0.2
67±49 77±50	نه کمتر از 49 50	65±47 75±48	نه کمتر از 47 48	60±45 70±46	نه کمتر از 45 46	ظرفیت دینامیک ان-هپتان، میلی گرم/سانتی متر مکعب برای گرانول‌ها، میلی متر Ø 2.9±0.3 Ø 1.6±0.2
99	98	99	98	99	98	شکست کلی مقاومت در مقابل آب، % نه کمتر از
نه بیشتر از 5						اتلاف بر اثر احتراق، %

مشتریان ما



TATNEFT

